



SOLCROM MORTERO PARA MUROS

MORTERO PARA ZARPEO Y ESTUCOS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN

Mortero monocomponente predosificado utilizado para enlucido de muros. **SOLCROM MORTERO PARA MUROS** una vez seco deja una superficie de gran resistencia, sin fisuras y de baja permeabilidad al agua.
SOLCROM MORTERO PARA MUROS está indicado especialmente para el estucado de muros de hormigón celular y que van reforzados con mallas de fibra de vidrio como **SOLCROM MALLA 145,** proceso conocido como zarpeo**.**

MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia y sin restos de aceites, grasas, membrana de curado, etc.; que puedan afectar la adherencia a la base.
- Agregar 6 litros por saco de **SOLCROM MORTERO PARA MUROS** y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.
- Para estucos de muros de albañilería tradicional, **SOLCROM MORTERO PARA MUROS** se aplica como un estuco corriente.
- Para estucados de muros de hormigón celular, se debe colgar primeramente **SOLCROM MALLA 145** con corchetes u otro elemento, para posteriormente estucar en forma descendente con **SOLCROM MORTERO PARA MUROS** hasta cubrir totalmente la malla.

RENDIMIENTO

Un saco de 25 kgs. preparado con agua, ocupa un volumen de 15 lts. (aproximadamente). La siguiente tabla muestra los rendimientos por saco de **SOLCROM MORTERO PARA MUROS,** dependiendo del espesor a utilizar:

Espesor	Rendimiento por saco de 25 kilos
5 mm	3 m^2
10 mm	1,5 m^2
30 mm	0,5 m^2

PRECAUCIONES

- No agregar otros materiales al producto.
- Es importante tener las precauciones normales de curado para un trabajo de estas características.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad	1,4 Kg/lt
Aspecto	Polvo de color gris. Tamaño máximo de árido: 5 mm.
Tº y Humedad de almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.

ENVASES

- Sacos de 25 Kgs.